Ctra. Masía del Juez, 36 46909 TORRENT (Valencia) SPAIN TEL: (34) 961 550 073 FAX: (34) 961 573 720 E-mail: blatem@blatem.com visítenos en: www.blatem.com

AQUAFOND (TAPAPOROS)



DESCRIPCION

Fondo acuoso lijable para interiores (parquet / muebles).

PROPIEDADES

Excelente dureza, rendimiento y facilidad de aplicación, incoloro, elástico, transparente y fácilmente lijable.

APLICACIONES

Para el barnizado de todo tipo de superficies de madera en interiores, tales como muebles, puertas, armarios, parquet, etc.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Acabado: Satinado.
Lijabilidad: Excelente.
Adherencia: Buena.
Brochabilidad: Buena.
Secado: 2 - 3 horas.
Repintado: 4 horas.
Viscosidad: 20 ± 5" F-4 (copa Ford nº4) a 23 ± 8ºC (ASTM D-1200).
Densidad: 1 ± 0,10 gr/cc (UNE-EN-ISO 2811-1 y 2).
Rendimiento: 120 ml / m^2.
Dureza: Excelente.
Estabilidad en envase: Más de un año en envase original cerrado.
Utensilios: Limpieza con agua.
COV: 2004/42/IIA(e)(150/130) Máx. COVS 88 g/Lt.

PREPARACION DE SUPERFICIES

Madera nueva: Después de estar seca la madera, lijarla bien y eliminar el polvo.
Madera barnizada:
- Si el barniz está en buen estado, lijar suavemente y eliminar el polvo.
- Si el barniz está en mal estado, eliminarlo con quitapinturas y proceder como en una madera nueva.

MODO DE EMPLEO

Madera nueva en interiores: Aplicar una mano de nuestro Aquafond (tapaporos base agua) para sellar la madera. Climar al cabo de 3 ó 4 horas.
Después aplicar una mano de Aquafond. Lijar al cabo de 3 ó 4 horas.
brocha 0 - 10 %; rodillo 0 - 10 %; pistola 0 - 10 % de agua.
Madera barnizada en buen estado: Una vez lijada y limpia, aplicar

dos manos de Aquafond como en los casos anteriores.
Madera barnizada en mal estado: Una vez decapada y limpia proceder como en madera nueva.

RECOMENDACIONES

Remover el contenido del envase hasta homogeneizar el producto.
Después de usar, tapar el envase procurando dejar poca cámara de aire, si se ha de tardar mucho tiempo en utilizar de nuevo.

PRESENTACION

Disponible en tamaño de : 750 ML Y 4 LT.

ALMACENAJE

Tiempo de almacenamiento más de un año en su envase original bien cerrado y resguardado de la intemperie a cubierto y temperatura entre 5-35ºC).

INFORMACION DE SEGURIDAD

Es imprescindible seguir las instrucciones de la etiqueta del envase.
Para más información consultar la hoja de seguridad del producto.

FECHA..: 14/11/14

Los datos suministrados en esta ficha técnica han sido realizados por los servicios técnicos de esta empresa y los mismos deben seguirse para una correcta aplicación del producto.
Como quieran que la aplicación se realiza por el cliente fuera de la posibilidad de control de esta empresa, en el supuesto de no seguirse las instrucciones indicadas será exclusiva responsabilidad del cliente.
Será igualmente responsabilidad del cliente no tomar las medidas adecuadas con el objeto de cumplir las legislaciones vigentes.
La información que consta en la presente ficha técnica responde al conocimiento del producto en ensayos realizados por los servicios técnicos de esta empresa. Pero teniendo en cuenta que las pinturas en determinadas circunstancias escapan a nuestro control, sobre todo en su aplicación , no podemos garantizar más que la calidad propia de la pintura, reservándose esta empresa el derecho a modificar el contenido de los datos de esta ficha técnica sin previo aviso.